



MARMORINO

MATT "600"

MARMORINO MATT "600"

Popis produktu

"Grassello Paste" s vybraným bílým mramorem a mramorovým práškem (600 mikronů), pro hladký matný / polosaténový benátský povrchový efekt Marmorino - střední tloušťka.

Oblast použití

Prestižní stěrka, střední tloušťka, matná povrchová úprava pro interiéry a exteriéry.

Vlastnosti produktu

MARMORINO MATT "600" je povrchová úprava pro vnitřní i vnější použití, která umožňuje dosáhnout tradičního benátského matného efektu Marmorino při aplikaci ve více vrstvách. Odstíny lze upravit podle barevného schématu tónovacího systému Luxur&Lime. Díky precizní směsi je tento výrobek měkký a snadno se nanáší. Tradiční vápno, vyrobené pomocí moderní technologie, umožňuje společnosti Bericalce uspět na trhu v oblasti Environment Care a Green.

MARMORINO MATT "600" se vyznačuje velmi vysokou ekologickou hodnotou díky pečlivě vybraným přírodním surovinám. Jeho schopnost rozptylovat vlhkost přirozeně brání růstu plísní a bakterií bez použití chemických přísad. Výrobek je nehořlavý a má nízký zápach.

Technické údaje

Název Marmorino Matt "600"

Složení "dolomitický" vápenný tmel (Grassello) minimálně 12 měsíců starý, mramorové prášky a přísady méně než 4 %.

Aspekt Hustá pasta

Barva Přírodní bílá

Ředění Připraveno k použití (v případě potřeby ředění ve vodě 0-5 %)

Spotřeba na vrstvu cca 1,2-1,6 m²/kg

PH 13

Paropropustnost SD - 0,04 m (DIN 52615)

Nasákavost w - 0,3 kg / (m²h^{0,5}) (EN1062-3:2001)

Třída těkavých organických látek VOC 4g/l - barva na stěny a podkategorie "L" max. hodnota UE2010 30g/l

Specifická hmotnost 1,75 kg/l

Balení 5 - 25 kg kbelíky

Skladování Uchovávejte na suchém místě při teplotě min. 5° - max. 30 °C.

Upozornění V prvních 24 - 48 hodinách po aplikaci chraňte povrch před deštěm.

MARMORINO MATT "600"

Návod k použití

- Připravte podklad specifickým základním nátěrem, Isolante Acrilico nebo vyrovnávacím základem, jako je Isolante Ancorante Primer Berico.
 - Aplikace nerezovým hladítkem
 - Podklad musí být čistý a suchý, je třeba odstranit všechny nepevné části, stopy oleje nebo mastnoty; omítnout všechny nerovnosti podkladu.
 - Aplikace 2 nebo více vrstvách. Po nanesení se stupeň hladkosti zjemní hladítkem a/nebo speciálním nářadím. Doporučujeme nechat první nátěr zaschnout alespoň 4 hodiny, aby byla zaručena správná fixace k povrchu.
 - Je důležité, aby měl přípravek správnou konzistenci a ředění podle teploty a nasákavosti povrchu. V exteriérech je výrobek zaručen pouze v případě, že je nanesen na základ Intonachino Classico.
 - Teplota aplikace: 5° až 35 °C
 - Všechny výrobky na bázi vápna mají normální dobu schnutí v závislosti na tloušťce, ale skutečná tvrdost se získává karbonizací, která nastává při kontaktu se vzduchem.
- Tento proces může trvat mnoho měsíců

Poznámky

Tato technická tabulka byla sepsána odborníky společnosti Bericalce a uvedené technické a vědecké informace byly testovány v naší vlastní dílně.

Jakákoli odpovědnost za výsledky je dána pouze způsobem a podmínkami použitými při aplikaci výrobku. Tyto údaje jsou platnou podporou pro testování kvality výrobku v každém konkrétním případě.

Datum vydání 01.04.2004

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITÁLIE

Telefon (+39) 0444 929102

Fax (+39) 0444 929102

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com