

LIBERTY STONE



Vhodné pro vnější použití.



Výrobek lze pigmentovat.

Popis produktu

"Grassello Paste" s vybraným mramorovým práškem pro prestižní matné povrchy s efektem travertinového kamene - střední tloušťka.

Oblast použití

Nátěr střední tloušťky pro interiéry a exteriéry s matným efektem.

Vlastnosti produktu

LIBERTY STONE je hrubá povrchová úprava, která umožňuje dosáhnout tradičního efektu starého, leštěného nebo štípaného kamene. Barvu lze přizpůsobit pomocí barevného schématu tonovacího systému Luxury&LIME.

Její přesné smíchání s vybranými mikromramory vytváří výplňovou pastu připravenou k použití, která umožňuje širokou škálu dokončovacích metod, jež uspokojí i ty nejnáročnější dekorativní potřeby.

Tradice vápna, vyráběného pomocí pokročilé technologie, směřuje Bericalce na trh péče o životní prostředí a zelené divize.

Přesně vybrané přírodní suroviny dodávají kameni LIBERTY STONE velmi vysokou ekologickou hodnotu: rozptýlení vlhkosti zabraňuje růstu plísní a bakterií bez použití chemických přísad. Nechořlavý a s nízkým zápachem.

Technické údaje

Název Liberty Stone

Složení: dolomitický vápenný tmel (Grasello) minimálně 12 měsíců zrající, mramorové prášky a přísady méně než 4%

Aspekt: Hustá pasta

Barva: Přírodní bílá

Ředění Připraveno k použití (v případě potřeby ředění ve vodě 0÷5 %)

Množství na vrstvu: cca 1,2 m²/kg

PH: 13

Paropropustnost: SD ~ 0,045 m (DIN 52 615)

Absorpce vody: w ~ 0,35 kg / (m² h0,5) (EN 1062-3:2001)

Třída těkavých organických látek VOC: 5 g/l, barva na stěny a podkategorie "L" max. hodnota UE 2010 30g/l

Balení: 7,5 - 25 kg kbelíky

Skladování: Uchovávejte na suchém místě při teplotě 5 ÷ 30 °C

Upozornění: V prvních 24 ÷ 48 hodinách po aplikaci chraňte povrchy před deštěm.

LIBERTY STONE

Návod k použití

- Doporučuje se připravit podklad pomocí specifického základního nátěru, zpevňujícího izolantu nebo vyrovnávacího podkladu, jako je ISOLANTE ANCORANTE BERICO.
- Aplikace nerezovou stěrkou
- Podklad musí být čistý a suchý, je třeba odstranit všechny nepevné části, stopy oleje nebo mastnoty; omítnout všechny nerovnosti podkladu.
- Aplikace 1 nebo více nátěrů
- Po nanesení jedné vrstvy pokračujte stěrkou a zdobícími nástroji a vytvořte první požadované efekty.
- Když je výrobek na dotek suchý, pokračujte dalšími pohyby hladítka, abyste vytvořili hladké části kontrastující s hrubými částmi.
- K dalšímu vylepšení výrobku lze použít dekorativní obklady.
- Po téměř úplném zaschnutí je třeba povrch vyhladit a sjednotit nerezovým hladítkem.
- Je důležité, aby měl přípravek správnou konzistenci a ředění podle teploty a nasákavosti povrchu.
- Teplota aplikace: 5 až 35 °C
- Všechny výrobky na bázi vápna mají normální dobu schnutí v závislosti na tloušťce, ale skutečnou tvrdost získávají karbonizací, ke které dochází při kontaktu se vzduchem. Tento proces může trvat mnoho měsíců.

Poznámky

Tato technická tabulka byla sepsána odborníky společnosti Bericalce a uvedené technické a vědecké informace byly testovány v naší vlastní dílně.

Jakákoli odpovědnost za výsledky je dána pouze způsobem a podmínkami použitými při aplikaci výrobku.

Tyto údaje jsou platnou podporou pro testování kvality výrobku v každém konkrétním případě.

Datum vydání 28.07.2020

Bericalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITÁLIE

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com