



TECHNICKÝ LIST 08

MARMORINO

Vhodné pro externí použití. 

Výrobek může být pigmentovaný. 

ANTICO "300"

Popis produktu

"Grassello Paste" s vybranými barevnými mramorovými prášky (300 mikronů), pro prestižní saténový nebo pololesklý benátský marmorinový efekt.

Oblast použití

Jedná se o mimořádně jemný výrobek pro prestižní výzdobu interiérů díky jeho zvláštním odleskům, které lze obdivovat v saténové/pololesklé povrchové úpravě.

Vlastnosti produktu

MARMORINO ANTICO "300" je jedním z nejlepších výrobků pro prestižní interiérové úpravy a umožňuje dosáhnout klasického efektu Marmorino pouze jedním výrobkem, což snižuje jeho spotřebu. Barevné odstíny lze přizpůsobit pomocí barevného schématu tónovacího systému Luxury&Lime. Přesná směs vybraných mikromramorů vytváří štuk v pastě, připravený k použití, který umožňuje širokou škálu aplikačních metod schopných uspokojit i ty nejnáročnější požadavky na dekoraci. tradice vápna, vyráběného pokročilou technologií, promítá Bericalce na trh divize Environment Care a Green. Přesně vybrané přírodní suroviny dodávají vápence MARMORINO ANTICO "300" velmi vysokou ekologickou hodnotu: rozptýlení vlhkosti zabraňuje růstu plísní a bakterií, a to bez použití chemických přísad. Nehořlavý a s nízkým zápachem.

Technické údaje

Název Marmorino Antico "300"

Složení "dolomitický" vápenný tmel (Grassello) minimálně 12 měsíců starý, mramorové prášky a přísady méně než 4 %.

Hustá pasta

Barva Přírodní bílá

Ředění Připraveno k použití (v případě potřeby ředění ve vodě 0-5 %)

Množství na jednu vrstvu cca 1,8 - 2,2 m²/kg

PH 13

Propustnost pro vodní páru SD - 0,045m (DIN 52615)

Nasákavost w - 0,35 kg / (m²h^{0,5}) (EN1062-3:2001)

Třída těkavých organických látek VOC 5g/l - barva na stěny a podkategorie "L" max. hodnota UE2010 30g/l

Specifická hmotnost 1,65 kg/l

Balení 5 - 25 kg kbelíky

Skladování Uchovávejte na suchém místě při teplotě min. 5° - max. 30 °C.

Upozornění V prvních 24 - 48 hodinách po aplikaci chraňte povrch před deštěm.

MARMORINO ANTICO "300"

Návod k použití

- Připravte podklad pomocí speciálního Primeru, Isolante Acrilico nebo vyrovnávacího podkladu, jako je Isolante Ancorante Berico.
- Aplikace nerezovým hladítkem
- Podklad musí být čistý a suchý, je třeba odstranit všechny nepevné části, stopy oleje nebo mastnoty; omítnout všechny nerovnosti podkladu.
- Produkt by měl být aplikován ve 2 nebo více vrstvách. Po dokončení aplikace bude stupeň saténového povrchu/lesku definován za pomoci hladítka nebo jiného speciálního náradí. Doporučuje se nanést první vrstvu a nechat zaschnout alespoň 4 hodiny, aby bylo zajištěno správné přilnutí k podkladu.
- Je důležité, aby měl přípravek správnou konzistenci a ředění podle teploty a nasákavosti povrchu.
- Teplota aplikace: 5° až 35 °C
- Všechny výrobky na bázi vápna mají normální dobu schnutí v závislosti na tloušťce, ale skutečná tvrdost se získává karbonizací, která nastává při kontaktu se vzduchem. Tento proces může trvat mnoho měsíců

Poznámky

Tento technický list byl sepsán odborníky společnosti Bericalce a uvedené technické a vědecké informace byly testovány v naší vlastní dílně.

Jakákoli odpovědnost za výsledky je dána pouze způsobem a podmínkami použitými při aplikaci výrobku. Tyto údaje jsou platnou podporou pro testování kvality výrobku v každém konkrétním případě.

Datum vydání 01.04.2004

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITÁLIE

Telefon (+39) 0444 929102

Fax (+39) 0444 929102

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com