



Vhodné pro externí použití.



Výrobek může být pigmentovaný.

# MICROSYNTH MARBLE

## 100, 300, 600

### Popis produktu

Syntetický pastovitý výrobek s práškem a vybranými zrny carrarského mramoru, použitelný stejně na vodorovné i svislé povrchy.

### Oblast použití

Microsynth Marble Cycle pro vnitřní i venkovní použití \_ Základní nátěr.

### Vlastnosti produktu

MICROSYNTH MARBLE 100, 300, 600 je vysoce zpracovatelný produkt, který lze nanášet na vodorovné i svislé povrchy bez kapání.

Barvu výrobku lze přizpůsobit pomocí 16 speciálně navržených tonerů nebo pomocí tónovacího systému na vodní bázi požadované barvy.

Je připraven k použití, ale lze jej katalyzovat pomocí "Ctw19", aby se dosáhlo ještě vyšší nepropustnosti a odolnosti.

MICROSYNTH MARBLE 100, 300, 600 je odolný a plnicí silnovrstvý základní nátěr. Jeho zrnitost (600 mikronů) kompaktně vyhovuje následným aplikacím MICROSYNTH MARBLE CYKLUS.

MICROSYNTH MARBLE CYCLE je vhodný pro všechny druhy povrchů, lze jej použít na podlahy, stěny, pracovní plochy, a to i ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny nebo kuchyně.

Výrobek by měl být chráněn dvousložkovým lakem, čímž se sníží výskyt bakterií na povrchu, na který je aplikován.

### Technické údaje

Název Microsynth Marble 100, 300, 600

Složení Pryskyřice, přísady, mramorové prášky a drť

Aspekt Hustá kapalina

Barva Přírodní mléčně bílá

Možnost barvení pomocí 16 tónovacích přípravků Luxury&LIME nebo barviv na vodní bázi

Ředění Připraveno k použití

Katalýza (volitelně) s "Ctw 19" ve 4 % pro ještě vyšší nepropustnost a odolnost

Množství na vrstvu 1 kg / m<sup>2</sup>

PH 7 - 7,5

Třída VOC 0 g/l, barva na stěny a podkategorie "L" max. hodnota UE2010 30g/l

Měrná hmotnost 1,67 kg/l

Balení 15 - 7,5 kg kbelíků

Skladování Skladujte v suchých prostorách s teplotou. 5° - 30 °C max.

Upozornění Teplota použití 10° až 30°C

## MICROSYNTH MARBLE 600

---

### Cyklus a návod k použití

- Nanášejte plastovým hladítkem inox nebo sicodur.
- Aplikační teplota 5° - 30°C.

#### CYKLUS MICROSYNTH MARBLE PRO PODLAHY

- Ujistěte se, že je podklad čistý a suchý, v případě potřeby odstraňte uvolněné části, odstraňte stopy oleje a mastnoty a vyrovnejte případné nerovnosti podkladu.
- Případně naneste 1 nebo 2 vrstvy MICROSYNTH MARBLE 600 požadované barvy jako základ na 170gramovou síťovinu ze skleněných vláken. Doporučujeme katalyzovat výrobek na 4 % pomocí "Ctw 19" také proto, aby bylo zaručeno lepší zaschnutí základního nátěru.

Dvě základní vrstvy lze nanášet i ve čtyřhodinových intervalech, pokud jsou teploty dostatečné a první vrstva je zcela suchá.

Výrobek po očištění přilne prakticky k jakémukoli podkladu (dlaždice, potěr). V případě zájmu lze základní nátěr připravit pomocí specifického základního nátěru "Hard Grip Granular" Bericalce.

- Volitelně naneste 1 nebo 2 vrstvy meziprojektu MICROSYNTH MARBLE 300 podle pracovních požadavků v požadované barvě, případně jej katalyzujte na 4 % pomocí "Ctw 19".

Dvěma vrstvami MICROSYNTH MARBLE 300, které lze nanést ve stejný den, lze docílit rovnoměrné textury pro konečný jednobarevný efekt.

- Případně pokračujte 1 nebo 2 vrstvami MICROSYNTH MARBLE 100 požadované barvy, případně s katalýzou, abyste získali charakteristické odstíny spatolata na bázi vápna a mnohem hladší povrch.

Tyto 1 nebo 2 vrstvy lze nanášet s odstupem 2 hodin, a to i v různých barvách, aby se zvýraznily požadované textury. Pro snadnější aplikaci můžete lehce postříkat vodou.

- Po 12 hodinách lze výrobky v případě potřeby přebrousit.
- Po dokončení cyklu po dobu nejméně 24 hodin a úplném zaschnutí výrobku pokračujte dvěma vrstvami dvousložkového laku s použitím "Pure Varnish" nebo "Hard Varnish" v saténovém nebo matném provedení.
- Podlaha je pochozí po 24 hodinách a vrcholného výkonu dosahuje 10 dní po aplikaci.

#### CYKLUS MICROSYNTH MARBLE PRO STĚNY

- Ujistěte se, že je podklad čistý a suchý, v případě potřeby odstraňte uvolněné části, odstraňte stopy oleje a tuku a vyplňte případné nerovnosti podkladu.
- Případně v případě potřeby naneste 1 nebo 2 vrstvy MICROSYNTH MARBLE 600 se 70-80gramovou síťovinou ze skelných vláken. Pokud je povrch dostatečně hladký, můžete začít přímo s nátěrem MICROSYNTH MARBLE 300.

- Případně 1 nebo 2 vrstvy MICROSYNTH MARBLE 100 a závěrečné laky podle MICROSYNTH MARBLE CYKLUS pro podlahy.

Také v případě MIKROSYNTICKÉHO MARBULOVÉHO CYKLU na stěny je vždy možné katalyzovat nátěry.

### Poznámky

Tato technická tabulka byla sepsána odborníky společnosti Bericalce a uvedené technické a vědecké informace byly testovány v naší vlastní dílně.

Jakákoli odpovědnost za výsledky je dána pouze způsobem a podmínkami použitými při aplikaci výrobku.

Tyto údaje jsou platnou podporou pro testování kvality výrobku v každém konkrétním případě.

**Datum vydání 26.10.2021**

#### **Bericalce S.r.l.**

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITÁLIE

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

